Fabrication produit trait. Chaudière- Engrais NPK معالجة المياه مولد بخار- مياه مستعملة- أسمدة

Adresse : Route Sousse Km 9 Mrazig- Kairouan

M.F : 000MA 1332872 W

R.C B1016422014

Code douane : 1332872 w

Tel : 98 504016

e-mail : h.ridha@gnet.tn

WATERPRO FILM SP

**Traitement anti-tartre et anti-corrosion
des circuits d'eau chaude sanitaire alimentés en eau douce ou dure**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Le **Waterpro** FILM SP se présente sous la forme d'un liquide incolore, miscible à l'eau en toutes proportions.

Densité à 20°C = 1,18 ± 0,02

pH solution diluée à 1 % (v/v) à 20°C μ 10

MODE D'ACTION

Le **Waterpro** FILM SP présente plusieurs fonctions :

Anti-tartre :

Le **Waterpro** FILM SP permet d'éviter la précipitation des sels de dureté et d'hydroxydes métalliques, par le pouvoir complexant des polyphosphates.

Anti-corrosion :

L'action combinée des silicates et des phosphates entraîne la formation d'une couche protectrice uniforme.

MISE EN OEUVRE ET DOSAGE

Le **Waterpro** FILM SP est une solution prête à l'emploi.

L'injection doit se faire à l'aide de dispositifs proportionnels au débit de l'eau traitée.

Le dosage maximum est de 78 ml/m³.

La dose optimale est à déterminer en fonction des caractéristiques liées à l'installation et de l'analyse chimique de l'eau à traiter.

La mise en œuvre du **Waterpro** FILM SP sera parfois associée à des actions ou dispositifs complémentaires: nettoyage et désinfection des réseaux neufs; nettoyage chimique préalable d'installations anciennes; mise en place de filtres, etc.

Evitez les inconvénients dus aux eaux ferrugineuses (eaux rouges), ainsi que les dépôts de calcaire dans les installations.

Fabrication produit trait. Chaudière- Engrais NPK معالجة المياه مولد بخار- مياه مستعملة- أسمدة

Adresse : Route Sousse Km 9 Mrazig- Kairouan

M.F : 000MA 1332872 W

R.C B1016422014

Code douane : 1332872 w

Tel : 98 504016

e-mail : h.ridha@gnet.tn

L'emploi du **Waterpro** FILM SP permet de maintenir un échange thermique comparable à celui d'une installation neuve et propre.

CONTROLE

Le produit est conforme aux prescriptions légales sur l'eau potable, tant par sa composition, par la pureté des matières premières utilisées, que par les dosages préconisés.

Suivi périodique et contrôle visuel des circuits à l'aide de manchettes témoins.

Analyse de l'eau et ajustement du dosage du **Waterpro** FILM SP en fonction des résultats. La teneur totale en P₂O₅ dans l'eau traitée ne doit pas dépasser 5 ppm et le rajout en SiO₂ ne doit pas dépasser 10 ppm.

Au dosage maximum préconisé de 78 ml/m³, Waterpro FILM SP apporte 2.5 ppm en P₂O₅ et 10 ppm en SiO₂.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocker entre + 5 et + 40°C

C'est un produit stable et non toxique.

CONDITIONNEMENT

Jerrican en polyéthylène naturel, perdu, de 20 kg net, Fut de 250 Kg net

Dans le cas d'un emploi particulier, notre service technique ainsi que notre laboratoire restent à votre disposition pour tout conseil et tout renseignement complémentaires.

Applications

- Traitement préventif** **Traitement curatif**
 Vapeur Tours de refroidissement Chauffage
 Eau glacée **Eaux chaudes sanitaires**